

AUFTRAGGEBER →

asbesttest.ch

Kallen Pascal

Via Falveng 1

7013 Domat/Ems

PRÜFUNG →

Asbestanalyse in Materialproben

REFERENZ →

508 Alter Badiweg 1, Suhr, Switzerland

EINGANGSDATUM: →

25.09.2025

VERFAHREN →

Die Asbestanalysen in Materialien nach ISO 22'262-1 mittels Rasterelektronen-mikroskopie mit optimierter Probenvorbereitung, durch den Akkreditierungsbereich ISO/IEC 17'025 (STS 0670) bedeckt lieferten folgende Ergebnisse:

PROBEN →

MaP-1 / Leichtbauelemente, RVR Wäscherei, EG, Decke, Decke

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-2 / Putz, RVR Wäscherei, EG, Wand, Wand

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-3 / Putz, RVR Lager, EG, Wand, Wand

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-4 / Faserzement, RVR Lager, EG, Welleternit, Welleternit

- **Asbest nachgewiesen** (Krokydolith)

MaP-5 / Putz, RVR Lager, EG, Decke Gipsplatten, Decke

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-6 / Putz, RVR Lager, EG, Decke, Decke

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-7 / Plattenkleber, Herren WC auf Gelände von Schmid, EG, Wand, Wand

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-8 / Putz, Herren WC auf Gelände von Schmid, EG, Wand, Wand

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-9 / Plattenkleber, Herren WC auf Gelände von Schmid, EG, Boden, Boden

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-10 / Putz, Herren WC auf Gelände von Schmid, EG, Gang, Wand, Wand

- Kein Asbest nachgewiesen
-

Allgemeine Bemerkung:

Die Nachweisgrenze hängt von der Art des analysierten Materials ab. Tests an zertifizierten Referenzmaterialien haben eine Nachweisgrenze von weniger als 0,01% (Massengehalt) ergeben. Asbesthaltige Materialien sind unabhängig vom Asbestgehalt ordnungsgemäss zu behandeln und entsorgen. In der Schweiz existiert keine gesetzliche Gehaltsgrenze, unterhalb derer ein Material trotz Nachweis als asbestfrei gilt. Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die erhaltenen Proben. Die Interpretation und Verwendung der Ergebnisse liegt ausserhalb der Verantwortung des Labors. Die zur Analyse verwendeten Probenträger werden vom Labor für einen Zeitraum von 2 Monaten archiviert. Dieser Bericht ist in seiner Vollständigkeit zu verwenden. Die partielle Reproduktion ist ohne die Zustimmung von Analysis Lab AG nicht gestattet.

Datum & Analysenort::

Biel-Bienne, den 01.10.2025

Analyst & Titel:

Joël Gueniat

Qualitätsbeauftragter

Unterschrift:

