

AUFTRAGGEBER →

asbesttest.chKallen Pascal
Via Falveng 1
7013 Domat/Ems

PRÜFUNG →

PCB in Feststoffen

REFERENZ →

511 - Frohe Aussicht 1, Uznach, Switzerland

Eingangsdatum: 29.09.2025

VERFAHREN →

Die Analyse von PCB (polychlorierte Biphenyle) in Materialien mittels GC-MS nach der modifizierten Methode BAFU S-12 / EPA 8082A, durch den Akkreditierungsbereich ISO/IEC 17'025 (STS 0670) bedeckt, ergab folgende Resultate:

RESULTATE →

Probe	PCB-Gesamtgehalt (mg/kg)	Bemerkung
MaP-1 spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe, Gesammtes UG, UG, Boden	31.02	

Allgemeine Bemerkung:

Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die eingegangenen Proben und werden mit einer Messunsicherheit von ca. 20% geliefert, die bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden muss. Genaue Angaben zu den Messunsicherheiten sind auf Anfrage beim Labor erhältlich. Eine teilweise Wiedergabe dieses Berichts ist ohne vorherige Genehmigung von Analysis Lab AG nicht gestattet.

Datum & Analysenort::

Sion, den 01.10.2025

Analyst & Titel:

Joël Gueniat | Qualitätsbeauftragter

Unterschrift:



ANHANG: DETAILLIERTE ANALYSENBERICHT

Probe →

MaP-1

spezielle Anstrich-,
Beschichtungsstoffe,
Gesammtes UG, UG,
Boden

Parameter ↓	BG ↓	Ergebnis ↓
PCB 28 →	1.3	<1.3
PCB 52 →	1.3	<1.3
PCB 101 →	1.3	1.5
PCB 153 →	1.3	2
PCB 138 →	1.3	3.1
PCB 180 →	1.3	<1.3
Summe der 6 Kongeneren →	-	6.6
Technisches Gemisch →	-	Aroclor 1254
Faktor für Multiplikation →	-	4.7
Total PCB* →	-	31.02

Resultate in mg/kg (ppm) - BG : Bestimmungsgrenze

*Summe der 6 Kongeneren multipliziert mit Faktor für Multiplikation

Einzelwerte unterhalb der Bestimmungsgrenze werden bei der Berechnung des PCB-Gesamtwertes nicht berücksichtigt.

