

AUFTRAGGEBER →

asbesttest.ch

Kallen Pascal
Pulvermühlestrasse 25
7000 Chur

PRÜFUNG →

Asbestanalyse in Materialproben

REFERENZ →

MFH. Chatzensteig 346, 9313 Muolen

EINGANGSDATUM: →

29.11.2024

VERFAHREN →

Die Asbestanalysen in Materialien nach ISO 22'262-1 mittels Rasterelektronen-mikroskopie mit optimierter Probenvorbereitung, durch den Akkreditierungsbereich ISO/IEC 17'025 (STS 0670) bedeckt lieferten folgende Ergebnisse:

PROBEN →

MaP-1 / Estrich DG / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-2 / Ganzes Haus DG / Fenster Kitt

- **Asbest nachgewiesen** (Chrysotil)

MaP-3 / Estrich Treppenhaus / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-4 / Estrich DG / Wasserrohre Rohrbandage

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-5 / Gang OG / Kamin Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-6 / WC/ Dusche / Gang EG / Boden (elastische) Bodenbeläge

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-7 / WC/ Dusche / Gang EG / Wanverkleidung Klebstoffe

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-8 / Vorratsraum EG / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-9 / Küche EG / Decke Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-10 / Küche EG / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-11 / Küche EG / Wand Plattenkleber

- **Asbest nachgewiesen** (Krokydolith)

MaP-12 / Küche EG / Boden Plattenkleber

- **Asbest nachgewiesen** (Krokydolith)

MaP-13 / Küche EG / Wand Plattenkleber

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-14 / Wohnzimmer EG / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-15 / WC/ Dusche / Gang EG / Boden (elastische) Bodenbeläge

- Kein Asbest nachgewiesen

MaP-16 / Ganzes Haus EG / Wand Putz

- Kein Asbest nachgewiesen



Allgemeine Bemerkung: Die Nachweisgrenze hängt von der Art des analysierten Materials ab. Tests an zertifizierten Referenzmaterialien haben eine Nachweisgrenze von weniger als 0,01% (Massengehalt) ergeben. Asbesthaltige Materialien sind unabhängig vom Asbestgehalt ordnungsgemäss zu behandeln und entsorgen. In der Schweiz existiert keine gesetzliche Gehaltsgrenze, unterhalb derer ein Material trotz Nachweis als asbestfrei gilt. Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die erhaltenen Proben. Die Interpretation und Verwendung der Ergebnisse liegt außerhalb der Verantwortung des Labors. Die zur Analyse verwendeten Probenträger werden vom Labor für einen Zeitraum von 2 Monaten archiviert. Dieser Bericht ist in seiner Vollständigkeit zu verwenden. Die partielle Reproduktion ist ohne die Zustimmung von Analysis Lab AG nicht gestattet.

Datum & Analysenort:: Biel-Bienne, den 06.12.2024

Analyst & Titel: Joël Gueniat | Qualitätsbeauftragter

Unterschrift:

